

ГОСТ 28274—89

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОКОВ

Издание официальное

БЗ 11—2004



Москва
Стандартинформ
2004

ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ

Термины и определения пороков

Knitted goods. Terms and definitions for defects

ГОСТ
28274—89

МКС 01.040.61

61.020

ОКСТУ 8401

Дата введения 01.01.91

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий пороков внешнего вида трикотажных изделий, изготовленных из различного вида сырья.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу работ по стандартизации или использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 25506.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов—синонимов стандартизованного термина не допускается.

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

Таблица 1

| Термин | Определение |
|--|--|
| ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ | |
| 1. Порок трикотажного полотна | Порок, возникающий при изготовлении трикотажного полотна или цельновязаного изделия |
| 2. Порок трикотажного изделия | Порок, возникающий при пошиве и обработке трикотажного изделия |
| ОБЩИЕ ПОРОКИ ИЗДЕЛИЙ | |
| 3. Нарушение начального (конечного) ряда | Порок трикотажного полотна в виде несовершенного выполнения начального (конечного) рядов изделий, выполненных регулярным и полурегулярным способом |
| 4. Прорубка | Порок трикотажного изделия в виде повреждения структуры петель и образования мелких дыр по линии шва изделия |
| 5. Нарушение в расположении застежек | Порок трикотажного изделия в виде неодинаковых расстояний между петлями, пуговицами, крючками, кнопками и др. |

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1989

© Стандартиформ, 2006

| Термин | Определение |
|--|---|
| 6. Нарушение при выполнении декоративных элементов (швов, элементов застежки) | Порок трикотажного изделия, возникающий при выполнении декоративных элементов (швов и при обработке элементов застежки) |
| 7. Несимметричность конструктивных линий (элементов) | Порок трикотажного изделия в виде отклонения от условной линии симметрии в расположении симметричных конструктивных линий (элементов), в том числе декоративных |
| 8. Несовпадение размеров парных деталей (частей) | Порок трикотажного изделия в виде разных длины и (или) ширины парных деталей (частей) |
| 9. Кривизна шва (строчки) | Порок трикотажного изделия в виде отклонения шва (строчки) от конструктивной линии |
| 10. Несовпадение швов | Порок трикотажного изделия в виде смещения продольных и поперечных швов в месте их соединения или относительно друг друга |
| 11. Пропуск стежка | Порок трикотажного изделия в виде свободно протянутой нитки на месте отсутствующих стежков |
| 12. Обрыв нитки в стежке | Порок трикотажного изделия в виде нарушения целостности строчки |
| 13. Незахваченные петли | Порок трикотажного изделия в виде незахваченных, свободно висящих петель, возникающих при кетлевке или самобортовке |
| 14. Недошитый шов | Порок трикотажного изделия в виде отсутствия соединения краев деталей изделия в шве |
| 15. Стянутый шов | Порок трикотажного изделия в виде волнистой поверхности полотна вдоль шва |
| 16. Образование складки швом | Порок трикотажного изделия в виде образования нежелательной складки полотна при пошиве |
| 17. Слабая затяжка шва | Порок трикотажного изделия в виде протяжек швейных ниток в шве в результате их слабого натяжения |
| 18. Отличающаяся швейная нитка | Порок трикотажного изделия, возникающий при использовании швейных ниток, колористически не соответствующих цвету образца-эталона |
| 19. Деформация трикотажного изделия (частей) | Порок трикотажного изделия в виде нарушения формы изделия или деталей (частей) |
| 20. Концы нитей (пряжи) | Порок трикотажного цельновязаного изделия в виде свободно провисающих или незакрепленных концов нити (пряжи) при заработке изделия или при переключении нитеводителей |
| 21. Закрученный борт | Порок чулочно-носочного изделия в виде закручиваемости борта с эластомерной нитью |
| 22. Различная плотность вязания в деталях | Порок трикотажного изделия в виде различающейся плотности полотна в деталях изделия |
| 23. Разнооттеночность деталей (частей) | Порок трикотажного изделия в виде различных оттенков окраски в отдельных деталях (частях) одного изделия или пары изделий |

3. Алфавитный указатель содержащихся в стандарте терминов приведен в табл. 2.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

Таблица 2

| Термин | Номер термина |
|---|---------------|
| Борт закрученный | 21 |
| Деформация трикотажного изделия | 19 |
| Деформация частей трикотажного изделия | 19 |
| Затяжка шва слабая | 17 |
| Концы нитей | 20 |
| Концы пряжи | 20 |
| Кривизна строчки | 9 |
| Кривизна шва | 9 |
| Нарушение в расположении застежек | 5 |
| Нарушение конечного ряда | 3 |
| Нарушение начального ряда | 3 |
| Нарушение при выполнении декоративных швов | 6 |
| Нарушение при выполнении декоративных элементов | 6 |
| Нарушение при выполнении элементов застежки | 6 |
| Несимметричность конструктивных линий | 7 |
| Несимметричность элементов | 7 |
| Несовпадение размеров парных деталей | 8 |
| Несовпадение размеров частей | 8 |
| Несовпадение швов | 10 |
| Нитка швейная отличающаяся | 18 |
| Образование складки швом | 16 |
| Обрыв нитки в стежке | 12 |
| Петли незахваченные | 13 |
| Плотность вязания в деталях различная | 22 |
| Порок трикотажного изделия | 2 |
| Порок трикотажного полотна | 1 |
| Пропуск стежка | 11 |
| Прорубка | 4 |
| Разнооттеночность деталей | 23 |
| Разнооттеночность частей | 23 |
| Шов недошитый | 14 |
| Шов стянутый | 15 |

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

З.В. Савватеева, Л.П. Сибирева, Н.А. Мазуринна, Г.Н. Антонова

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.89 № 2959

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 6481—88

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|---------------|
| ГОСТ 25506—82 | Вводная часть |

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2006 г.

Редактор *М.И. Максимова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *В.И. Грищенко*

Сдано в набор 12.04.2006. Подписано в печать 25.04.2006. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 0,93. Уч.-изд. л. 0,30. Тираж 55 экз. Зак. 294. С 2772.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Дялин пер., 6